

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 6.3/10 Concassé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 10 Code A**


	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Vss + u	6	25	100	100	100	4.6	20	10
Vss	5	20	97	100	100	4	20	10
Vsi	0	5	82	98	100	0	0	0
Vsi - u	0	0	77	97	100	0	0	0
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	6	2
Maxi	1.2	19.8	94.8	100.0	100.0	0.6	13	3.3
XF + 1.25 sf	1.1	15.1	92.4	100.0	100.0	0.5	14	3.9
XF	0.8	11.3	89.2	100.0	100.0	0.3	11	2.5
XF - 1.25 sf	0.5	7.5	86.0	100.0	100.0	0.1	9	1.1
Mini	0.4	7.7	84.5	100.0	100.0	0.0	8	1.7
sf	0.27	3.02	2.59	0.00	0.00	0.18	2.00	1.13



Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE	10/03/2026	0.0002 %
Arg	XP P18-546	10/03/2026	0.0 %
Alcali réaction	FD P 18-542	10/03/2026	NQ
WA24	NF EN 1097-6	10/03/2026	0.6 %
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	20
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m³
Cl	EXTERNE	10/03/2026	0.000 %
S	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.000 %
AS	NF EN 1744-1+A1	10/03/2026	0.010 %
ImP	XP P18-546	10/03/2026	0.00 %

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

