

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Gravillon 6.3/10 Concassé Lavé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé Lavé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code B II Ang 1**


	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Vss + u	2.5	6	21	100	100	100	1.3	20	10	100	100	1
Vss	2	5	16	95	100	100	1	20	10	100	100	1
Vsi	0	0	6	85	98	100	0	0	0	30	95	0
Vsi - u	0	0	1	80	97	100	0	0	0	30	95	0
sf Max												

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.5	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)	MBf (g/Kg)	Ctc (%)	Cc (%)	Ctr (%)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	15	6	2	6	6	6
Maxi	0.7	1.2	19.8	94.8	100.0	100.0	0.6	13	3.3	91	100	0
XF + 1.25 sf	0.6	1.1	15.1	92.4	100.0	100.0	0.5	14	3.9	92	100	0
XF	0.4	0.8	11.3	89.2	100.0	100.0	0.3	11	2.5	83	100	0
XF - 1.25 sf	0.2	0.5	7.5	86.0	100.0	100.0	0.1	9	1.1	74	100	0
Mini	0.1	0.4	7.7	84.5	100.0	100.0	0.0	8	1.7	71	100	0
sf	0.17	0.27	3.02	2.59	0.00	0.00	0.18	2.00	1.13	6.94	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

PSV	NF EN 1097-8	13/01/2026	50
LA	NF EN 1097-2	10/03/2026	20
Pp	NF EN 1097-6	27/02/2025	2.69 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.64 Mg/m ³
MDE	NF EN 1097-1	10/03/2026	9

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

