

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production **FRANCOIS PERRIN SAS - CARRIERE PALENCE** Granulat **Sable 0/4 Concassé**
Nature pétrographique **Alluvionnaire** Elaboration **Naturel - Concassé**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 8 Code a Ang 1**


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	Ecs (s)
Vss + u	16		42			80	100	100	100	2.5	100
Vss	14		41			77	98	100	100	2	100
Vsi	8		1			57	88	98	100	0	35
Vsi - u	6		0			54	86	97	100	0	35
sf Max	1.82										

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : à partir du 01/07/2024

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	Ecs (s)
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	7
Maxi	13.2	18.9	25.2	39.4	54.9	73.4	97.0	100.0	100.0	1.0	40
XF + 1.25 sf	12.8	17.3	24.2	35.2	52.1	73.1	96.7	100.0	100.0	0.8	41
XF	11.3	15.3	21.4	30.8	47.0	68.1	93.9	99.9	100.0	0.6	40
XF - 1.25 sf	9.8	13.3	18.6	26.4	41.9	63.1	91.1	99.7	100.0	0.4	39
Mini	8.8	11.7	16.3	23.6	40.0	60.5	88.3	99.5	100.0	0.5	39
sf	1.20	1.63	2.21	3.55	4.10	3.96	2.27	0.14	0.00	0.13	0.41



Essai(s) complémentaire(s)

MBf	EXTERNE	07/04/2026	3.3 g/Kg
Pp	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.69 Mg/m ³
Prd	NF EN 1097-6	10/03/2026	2.65 Mg/m ³

Ce granulat ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation en France à la date de rédaction du présent document

BERGERON Marianne
Responsable QSE

